

التقييم التجاري لتأثير تدرج الركام الخشن على خواص الخرسانة النفاذه في ليبيا

عبد المنعم مصطفى السوقى **م عمر محمد الغويل** **ابراهيم الهادي خالد**
monem.8012.mm@gmail.com mohamadoamar8@gmail.com Ibrahimkh361@gmail.com
قسم الهندسة الإنشائية - كلية التقنية الهندسية - مسلاتة - ليبيا

المؤلف:

الخرسانة النفاذه هي نوع خاص من الخرسانة مصممة لتحقيق خصائص تدفق المياه والتهوية بشكل أفضل مقارنة بالخرسانة التقليدية. تستخدم هذه الخرسانة بشكل واسع في مجالات متعددة، مثل إدارة مياه الأمطار وتخفيف آثار الفيضانات. في هذا البحث، تم إنتاج الخرسانة النفاذه بدون مواد ناعمة. احتوت العينات على ركام بدرجات مختلفة تحمل علامات A, B, C, D, E مع معامل النعومة بلغ 3.21% وتم اختبارها من أجل قوة الضغط والكتافة ومعدل التسرب والمسامية. بينت النتائج أنه تم الحصول على أفضل خليط من الخرسانة النفاذه باستخدام التدرج الكلي للمجموعة E. لوحظ وجود علاقة جيدة بين التدرج الكلي وقوة الضغط والكتافة ومعدل التسرب والمسامية كما هو موضح في البحث. لقد كان متوسط قوة الضغط عند 28 يوماً لهذه الخرسانة النفاذه هو 12.01 Mpa، وكانت الكثافة التي تم الحصول عليها لتدرج المجموعة E 1912 kg/m³ مع معدل تسرب 36474 mm/hr ومسامية بنسبة 18.43%. تبرز أهمية هذا البحث في كون ليبيا مطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي من الدول المعرضة للفيضانات في بعض مناطقها.

الكلمات المفتاحية: الخرسانة النفاذه، قوة الضغط، معدل التسرب.

Abstract:

Pervious concrete is a special type of concrete designed to achieve better water flow and ventilation properties compared to traditional concrete. This concrete is widely used in various fields, such as storm water management and flood mitigation. In this research, permeable concrete was produced without fine materials. The samples contained aggregates of different gradations marked A, B, C, D and E with a fineness modulus of 3.21%. They were tested for compressive strength, density, infiltration rate, and porosity. The results indicated that the best mix of permeable concrete was obtained using the aggregate gradation from group E. A good relationship was observed between the aggregate gradation and compressive strength, density, infiltration rate, and porosity, as shown in the research. The average compressive strength at 28 days for the pervious concrete was 12.01 Mpa, and the density obtained for the gradation of group E was 1912 kg/m³, with an infiltration rate of 36474 mm/hr and a porosity of 18.43%. Libya, located on the Mediterranean Sea, is a country susceptible to flooding in certain areas, highlighting the importance of this research.

Keywords: Pervious concrete; compressive strength; infiltration rat.

1. المقدمة:


الخرسانة النفاذه هي نوع من الخرسانة مصممه لتكون قادره على امتصاص وصرف المياه بشكل فعال. إن المواد المستخدمة في إنتاج الخرسانة النفاذه عبارة عن ركام خشن وإسمنت ومواد ناعمه قليله أو معدهمه في بعض الأحيان يتم استخدام مواد مضافة عاليه الأداء تسمح بتسرب المياه من خلالها أثناء إعادة تغذية المياه الجوفيه وتقليل الجريان السطحي في حالة حدوث عاصفة، خاصةً في المناطق الحضرية المعرضة للفيضانات بسبب زيادة هطول الأمطار وقلة النفاذه الناتجه عن الإنشاءات الضخمه باستخدام الخرسانة التقليديه غير النفاذه. وبشكل أساسي، تربط عجينة الإسمنت جزيئات الركام ببعضها البعض بعنایه ولكنها تترك كمية كبيرة من الفراغات المتراوحة مما يجعلها قابلة للاختراق. ومن هنا جاء اسم الخرسانة النفاذه بسبب طبيعتها القابلة لتسرب الماء من خلالها، وهي عبارة عن خرسانة قابلة لتسرب مياه الأمطار وتحمل أيضًا أحمال المشاة وأحياناً حركة المرور [1]. يعتمد معدل التسرب للخرسانة النفاذه على المواد المستخدمة وعمليات الصب، وقد توصل الباحثون إلى معدل تسرب قدره 41910mm/hr [2]. كما يمكن وصفها بأنها خرسانة بدون مواد ناعمه وذلك للسماح للماء بالمرور من خلالها لتجنب التراكم وزيادة التحكم في الفيضانات [1]. ولقد تناولتها بعض الأبحاث الأخرى على أنها خرسانة تسمح بتصفية المياه من خلالها تدريجياً نتيجة لبنيتها المسامية [3]. إن الحاجة المتزايدة للاستدامة تجعل هذا النوع من الخرسانة وثيق الصلة بشكل أساسي بصناعة البناء [4].

يستخدم هذا النوع من الخرسانة في إنشاء ممرات السير والطرق المخصصة للمشاة وموافق السيارات، مما يساعد في تقليل تجمع المياه عليها، أيضاً تستخدم في ممرات الحدائق لتسهيل تصريف المياه الزائدة ومنع تراكمها، كما تساهم هذه الخرسانة في تحسين إدارة المياه وتقليل تأثير الفيضانات، مما يجعلها خياراً مثالياً لبعض التطبيقات العمرانية. وقد أصبح استخدام الخرسانة النفاذه كبديل للخرسانة التقليدية شائعاً بشكل متزايد كوسيلة لاحتواء الجريان السطحي. وفي هذا الصدد، اقترح العديد من الباحثين محتويات مختلفة للفراغات في الخرسانة النفاذه. حيث اقترح Nicholas et al. نطاق محتوى الفراغات 10-30%. بينما استخدم Amush مسامية في نطاق 15-35% ولكنهم خلصوا إلى أن 20-25% يعد الخيار المفضل [5]. المسامية التي تتراوح من 10 إلى 35% هي عامل رئيسي في تحديد قوة الضغط للخرسانة النفاذه، ويمكن إثبات العلاقة حيث أن زيادة المسامية ستؤدي في النهاية إلى انخفاض في قوة الضغط وسيحدث انخفاض آخر إذا كانت المواد الخام المستخدمة خفيفه الوزن [3].

إن السمة الفريدة لهذا النوع الخاص من الخرسانة هي مساميتها المتراوحة والتي تتراوح عادةً من 15% إلى 30% مما يسمح للماء بالتدفق بمعدلات عالية [6]. ويؤدي عدم وجود المواد الناعمه إلى خلق بنية مسامية تسمح للماء بالتسرب من السطح إلى الأسفل عبر المسامات المتراوحة، ونتيجة لوجود الفراغات في الخرسانة النفاذه، تكون قنوات تدفق تعمل كمرشح للملوثات مثل الزيوت وغيرها، وتكون قوة الضغط للخرسانة النفاذه من 5.6 MPa إلى 21 MPa بعد 28 يوماً من المعالجة مقارنة بالخرسانة التقليديه غير النفاذه والتي تكتسب قوة ضغط تصل

إلى 35 MPa بعد 28 يوماً من المعالجة [7]. وتحتوي خلطات الخرسانة النفاذة عادةً على تدرجات للركام الخشن والإسمنت والماء لإنتاج خرسانة تحتوي على 15% على الأقل من الفراغات [8].

ولقد تم إجراء أبحاث مكثفة على هذا النوع من الخرسانة (الخرسانة النفاذة) في أجزاء مختلفة من العالم وخاصة المناطق المعرضة للفيضانات. يُظهر Zhong [9] تمييزاً واضحاً بين الخرسانة النفاذة للمياه والخرسانة غير النفاذة للمياه في الشكل (1).



الشكل (1): الفرق بين الخرسانة النفاذة والخرسانة غير النفاذة

2. مشكلة البحث:

يمكن توضيح مشكلة البحث في النقاط الآتية:

1. هناك نقص حاد في الأبحاث المحلية، ومعظم الأبحاث العالمية حول الخرسانة النفاذة أجريت في بيئات ومناخات مختلفة (كمناطق آسيا وأمريكا الشمالية) باستخدام ركام قد يختلف في خصائصه الجيولوجية عن الركام الليبي. والاعتماد على نتائج أبحاث دولية دون التحقق من صحتها محلياً قد يؤدي إلى فشل التطبيقات أو عدم كفاءتها. هذا البحث يملأ هذه الفجوة ويوفر بيانات محلية.
2. توجد تحديات خاصة بنوعية الركام المحلي (المصدر الجيولوجي). الركام في ليبيا غالباً ما يكون من مصادر رسوبية (مثل الحجر الرملي) أو نارية (مثل الجرانيت). كل مصدر يعطي الركام خصائص مختلفة من حيث الشكل (دائري، زاوي)، المسامية والمقاومة والامتصاص المختلف عن المقاييس العالمية.
3. عدم تكيف المواصفات العالمية مع ظروف ليبيا المناخية وطبيعة المواد المحلية.

3. أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تقييم مدى ملائمة الركام المحلي لإنتاج خرسانة نفاذة متينة مع معدل تسرب عالي ومنخفضة التكاليف من خلال استخدام أحجام مختلفة من تدرج الركام الخشن للحصول على تدرج مثالى للخلط.


2. تحسين تصميم البنية التحتية لمقاومة الفياسقات في المناطق الحضرية. فالعديد من المدن الليبية تعاني من تشكل البرك والفياسقات المفاجئة أثناء هطول الأمطار الغزيرة بسبب عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي وتطبيق هذه الخرسانة سيحول هذه الأسطح إلى مستوعبات (خزانات) مائية مؤقتة، تسمح بتسرب المياه إلى التربة مباشرة.

3. دراسة تأثير التدرجات المختلفة للركام الخشن على: معدل التسرب (Infiltration Rate)، مقاومة الضغط (Compressive Strength)، الكثافة والمسامية (Density & Porosity)، نسبة الامتصاص (Absorption Rate).

إن هذا البحث سيسهم في تطوير صناعة الخرسانة النفاذه المناسبة لليبيا، وتوفير حلول مستدامة لمشكلة إدارة مياه الأمطار، مع تحقيق وفرة في التكاليف باستخدام المواد المحلية.

4. البرنامج التجاري:

تعتمد أهمية هذا البحث على المواد المتاحة لإنتاج الخرسانة النفاذه في ليبيا، والتي تشمل الإسمنت البورتلاندي العادي والركام الخشن والمياه النظيفة. ولتحقيق هذه الخلطات، سيتم اختبارها مع التدرجات المختلفة للركام الخشن، وأيضاً سيتم اختبار الخلطات الخرسانية المنتجة محلياً من الخرسانة النفاذه لقياس قوة الضغط لـ(7 و 28 يوماً) ومعدل التسرب والامتصاص والكتافة والمسامية لـ28 يوماً. وتم تحليل البيانات للحصول على أفضل خليط للخرسانة النفاذه. ويتم التعبير عن ملخص البحث في البرنامج التجاري كما هو موضح في الشكل (2).



الشكل (2): ملخص برنامج البحث التجاري

5. المواد المستخدمة والبرنامج العملي:

1.5. المواد المستخدمة:


1.1.5. الركام الخشن:

تم الحصول على تدرجات الركام الخشن المستخدمة في هذا البحث من المحاجر الواقعة في الجزء الغربي من مدينة مسلاطة في ليبيا، وتم تخزينه في بيئة بعيدة عن أشعة الشمس، وكذلك الأماكن الرطبة. وقد أجريت بعض الفحوصات عليه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية رقم (49) لسنة (2002) (ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية). المقاس الأقصى للركام 19مم، والتدرج الحبيبي للركام الخشن وفقاً للمواصفة ASTM C33/C 33M-08، وكون الخرسانة النفاذه غير إنشائية تم اختيار الركام ذو الحجم الواحد (Single Size) A. أما الحجم الإسمى للركام الخشن فهو موضح بالجدول رقم (1).

الجدول (1): الحجم الإسمى للركام الخشن للمجموعات A, B, C, D

المجموعة	الحجم الإسمى للركام الخشن (مم)
A	16
B	14
C	12.5
D	9.5

وقد تم أخذ التدرج الحبيبي للركام الخشن للمجموعة E وفقاً للمواصفة ASTM C33/C 33M-08 ومنحنى التدرج الحبيبي وحدود المواصفة موضحة في الشكل (3).



الشكل (3): منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن

وتم إجراء مجموعة من الإختبارات على عينات فردية دفعه واحدة في نفس اليوم وتحت نفس الظروف، مما أدى إلى وجود تشابه فيما يتعلق بمحتوى الماء، كما تم النظر في الأحجام ونسبة الامتصاص ومحتوى الرطوبة والوزن النوعي.

2.1.5. الإسمنت:

لقد تم الحصول على مادة الإسمنت البورتلاندي العادي المنتج من مصنع لبدة التابع للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة مطابقاً للمواصفة القياسية الليبية رقم (340/1997). وتم تخزينه والحفظ عليه في أماكن خالية من الرطوبة.

2.5. تصميم الخلطات الخرسانية:

تعتمد الخرسانة النفاذه على مبدأ إنشاء هيكل حبيبي مفتوح المسامات من الركام الخشن يتم ربطه بطبقة رقيقة من عجينة الأسمنت فقط عند نقاط التماس بين الحبيبات دون أن يملأ الفراغات بينها، ويُشكّل الهيكل شبكة من الفراغات المتربطة (عادة 15%-25%) تكون مسؤولة عن مرور المياه والتي تحكم فيها نسبة الركام إلى المادة الرابطة (الأسمنت والماء) ودرجة الرص. واستناداً إلى المعايير الأكاديمية والمواصفات بشكل رئيسي على وثائق ACI 522 واختبارات ASTM ذات الصلة للخرسانة النفاذه، وهي الأكثر شمولاً وتعتبر المرجع الرئيسي عالمياً وتغطي التصميم، المواد، الخلط، الصب، الضبط، الاختبارات، والصيانة.

إن الطريقة التي استخدمت في التصميم تسمى بطريقة الحجم المطلق وهي الأكثر دقة لأنها تأخذ في الاعتبار الكثافة النوعية للمواد، والهدف منها هو حساب الحجم الذي يشغل كل مكون (أسمنت، ركام، ماء، فراغات) بحيث يكون المجموع النهائي $1m^3$ من الخرسانة المتصلدة. وقد تم إجراء تجارب متعددة لكل المجموعات لتحديد الخلطة المثلث وللحصول على تصميم خلطة خرسانية فعالة. إن الهدف الرئيسي من البحث هو مدى ملائمة تدرج الركام الخشن وإنتاج خرسانة نفاذه لتحقيق التوازن المطلوب بين المثانة الوظيفية (معدل التسرب) والمثانة الإنسانية (المقاومة) بالمواد المتوفرة محلياً في ليبيا. تدرج المجموعة (E) متوازن وممتلىء يعني أن الخليط يحتوي على مجموعة متاغمة من الأحجام المختلفة. الحبيبات متوسطة الحجم والصغرى (مثل 4.75 ملم) قامت بملء الفراغات الموجودة بين الحبيبات الكبيرة (مثل 19 ملم). هذه الظاهرة تسمى التعبئة الكثيفة حيث أصبح الهيكل الحبيبي للركام أكثر تراساً ومتانة وزيادة مساحة التماس مع عجينة الأسمنت وأكبر مقارنة بخليط يحتوي على تدرجات أكبر أي كلما زادت المساحة السطحية، زادت نقاط التماس بين عجينة الأسمنت والركام وهذا يؤدي إلى تشكيل هيكل داخلي قوي يمكنه تحمل أحمال الضغط العالية بشكل أفضل. تم استخدام خلريط الخرسانة C20 كمعيار مرجعي لتحليل خلطات الخرسانة الغير مسلحة كانت نسبة الركام إلى الإسمنت في عنصر التحكم 1:3 للخلريط الخرساني. والجداول (2، 3، 4، 5، 6) توضح نسب مختلفة من المواد المستخدمة (إسمنت، ركام)

للخلطات الخرسانية للحصول على نسبة تصميم الخلطة المثلث لخرسانة النفاذه بما في ذلك معدل التسرب وقوة الضغط.

وقد كانت كميات الماء المستخدم محسوبة بدقة لتحقيق التماسك المطلوب دون أن يؤدي إلى انفصال مكونات الخلطة أو جعلها سائلة. وأخذت نسبة الماء إلى الإسمنت المستخدم في الخليط الخرساني على أنها 0.3 وهي نسبة ثابتة في كل الإختبارات التجريبية المستندة إلى بعض الأبحاث السابقة، المعادلة (1) توضح الماء المطلوب (الماء الحر) أثناء الخلط لترطيب الإسمنت.

$$\text{Free water} = \text{Amount of binder} \times \text{Water binder ratio} \quad (1)$$

إجمالي كمية الماء وهو إضافة الماء الذي يمتصه الركام الخشن والماء الحر بواسطة الإسمنت ولحساب الماء الكلي اللازم للخلط تم النظر في معدل الامتصاص للركام الخشن الجاف من خلال المعادلة (2).

$$\text{Total water} = \text{Water absorption for aggregate} + \text{Free water}$$

الجدول (2): نسب تصميم الخلطات للركام الخشن للمجموعة (A)

تصميم الخلطات			المواد المستخدمة
الخطة 3	الخطة 2	الخطة 1	
450	430	400	الإسمنت (kg/m^3)
1420	1450	1500	الركام الخشن (kg/m^3)
141	135	126	الماء (kg/m^3)
3.15	3.37	3.75	نسبة الركام الخشن للإسمنت
0.3	0.3	0.3	نسبة الماء للإسمنت

الجدول (3): نسب تصميم الخلطات للركام الخشن للمجموعة (B)

تصميم الخلطات			المواد المستخدمة
الخطة 3	الخطة 2	الخطة 1	
450	430	400	الإسمنت (kg/m^3)
1420	1450	1500	الركام الخشن (kg/m^3)
143	137	128	الماء (kg/m^3)
3.15	3.37	3.75	نسبة الركام الخشن للإسمنت
0.3	0.3	0.3	نسبة الماء للإسمنت

الجدول (4): نسب تصميم الخلطات للركام الخشن للمجموعة (C)

تصميم الخلطات			المواد المستخدمة
الخطة 3	الخطة 2	الخطة 1	
450	430	400	الإسمنت (kg/m^3)
1420	1450	1500	الركام الخشن (kg/m^3)
144	137	129	الماء (kg/m^3)
3.15	3.37	3.75	نسبة الركام الخشن للإسمنت
0.3	0.3	0.3	نسبة الماء للإسمنت

الجدول (5): نسب تصميم الخلطات للركام الخشن للمجموعة (D)

تصميم الخلطات			المواد المستخدمة
الخطة 3	الخطة 2	الخطة 1	
450	430	400	الإسمنت (kg/m^3)
1420	1450	1500	الركام الخشن (kg/m^3)
145	139	131	الماء (kg/m^3)
3.15	3.37	3.75	نسبة الركام الخشن للإسمنت
0.3	0.3	0.3	نسبة الماء للإسمنت

جدول (6): نسب تصميم الخلطات للركام الخشن للمجموعة (E)

تصميم الخلطات			المواد المستخدمة
الخطة 3	الخطة 2	الخطة 1	
450	430	400	الإسمنت (kg/m^3)
1420	1450	1500	الركام الخشن (kg/m^3)
146	141	132	الماء (kg/m^3)
3.15	3.37	3.75	نسبة الركام الخشن للإسمنت
0.3	0.3	0.3	نسبة الماء للإسمنت

1. اختبار قوة الضغط:

يتم إجراء اختبار قوة الضغط للخرسانة النفاذه وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ACI 522.1-13، باستخدام مكعبات قياسية بأبعاد $150 \times 150 \times 150$ مم. وتشمل منهجه الاختبار الخطوات التالية:

- **تحضير القوالب:** يتم تنظيف وتزييت القوالب مسبقاً لمنع التصاق الخرسانة.
- **صب العينات:** تُملأ القوالب بالخرسانة على ثلاث طبقات متتالية، مع تسوية السطح باستخدام سكين معياري لضمان عدم وجود فراغات كبيرة.
- **المعالجة الأولية:** تُترك العينات عند درجة حرارة الغرفة لمدة 48 ساعة قبل نزع القوالب تدريجياً لتجنب تكسير الحواف والتشقق.
- **المعالجة بالماء:** تُنقل العينات بعد إزالة القوالب إلى خزان مائي للعلاج حتى عمر الاختبار (7 و 28 يوماً).
- **إجراء الاختبار:** قبل الاختبار، تجفف العينات سطحياً بقطعة قماش جافة، وتركها لتجف لمدة 60 دقيقة يتم وزن المكعب أولاً ويوضع في جهاز الضغط الإلكتروني، بطريقة تسمح للوصول لأقصى قوة ضغط حتى الكسر، مع تسجيل أقصى حمل مقاوم.
- **التكرار:** يتم اختبار مكعبين على الأقل لكل عينة وعمر زمني لضمان دقة النتائج. يُحسب متوسط مقاومة الضغط بناءً على حمل الانهيار المسجل، مما يُمكن من تقييم الأداء الإنساني للخرسانة النفاذه عند كل من عمر 7 و 28 يوماً.

2. اختبار امتصاص الماء للمكعبات الخرسانية:

يتم وضع عينات المكعبات الخرسانية $150 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$ في الفرن عند 105-110 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وبعد التجفيف يتم أخذ وزن العينات الجافة (W_o). وبعد ذلك يتم غمر العينات في الماء لمدة 48 ساعة ثم إزالتها وزنها بعد 30 دقيقة ويتم تسجيل الوزن المشبع (W_a). ويتم إجراء الاختبار لكل خلطة خرسانية طبقاً للمواصفة ASTM C642 ويتم حساب امتصاص الماء باستخدام المعادلة (3).

$$\text{Water Absorption for Cubes \%} = \frac{(W_a - W_o)}{W_o} \times 100 \quad (3)$$

3. اختبار معدل التسرب:

لقياس معدل التسرب للخلطة الخرسانية تم تحضير قالب مقاس $600 \text{ mm} \times 600 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$. تم تزييت القوالب لإزالتها وفكها بسهولة. وعند تحضير القوالب، يتم وضع الخرسانة بالداخل على ثلاث مراحل وفي كل

مرحلة يتم تعديل الجوانب الخارجية للقالب الخرساني بواسطة المجرفة لتجنب وجود فجوات كبيرة ثم تركها في درجة حرارة الغرفة. وبعد 24 ساعة يتم وضعها في خزان المياه لمدة 28 يوماً حتى يتم علاجها وإزالتها من القوالب كما في الشكل (4). ويتم تثبيت الحلقة لإجراء اختبار معدل التسرب لكل خلطة خرسانية طبقاً للمواصفة ASTM 1701C وهي طريقة الاختبار القياسية لقياس معدل التسرب للخرسانة النفاذه. تم اختبار معدل التسرب للخرسانة بعد 28 يوماً. ويتم حسابه باستخدام المعادلة (4). ويرمز لمعدل التسرب بالرمز (I)، والمعلم الثابت بالرمز (K)، وكتلة الماء بالرمز (M)، والقطر الداخلي لحلقة التسرب بالرمز (D)، والوقت اللازم لقياس كمية الماء المتسرب من الخرسانة بالرمز (T).

$$I = \frac{K * M}{(D)^2 * T} \quad (4)$$



الشكل (4): إزالة العينات من القوالب ووضع حلقة التسرب

3.5. نتائج الاختبارات:

تقدم هذه الفقرة نتائج تحليل جميع الاختبارات التي تم إجراؤها على المواد المستخدمة وعينات الخرسانة مع جميع الخلطات التي تم الحصول عليها والتي تتضمن محتوى الخلطات للخرسانة النفاذه.

3.5.1. اختبار امتصاص الماء والوزن النوعي للركام الخشن:


تم حساب امتصاص الماء للركام الخشن والوزن النوعي لكل مجموعة من المجاميع وفقاً للمواصفة ASTM C127 وهي طريقة الاختبار القياسية المستخدمة في قياس امتصاص الماء والوزن النوعي للحصول على إجمالي الماء اللازم لكل تصميم خلطة خرسانية. والخصائص الفيزيائية للركام المستخدم وحدود المواصفة موضحة بالجدول (7).

الجدول (7): الخصائص الفيزيائية للركام الخشن لكل المجموعات


الإختبار					المجموعات
حدود المواصلة		القيمة		المواصفة	
الامتصاص (%)	الوزن النوعي	الامتصاص (%)	الوزن النوعي		
3 >	2.7 – 2.5	0.40	2.62	ASTM C127	A
		0.52	2.65		B
		0.60	2.67		C
		0.70	2.70		D
		0.80	2.78		E

2.3.5. تأثير تدرج الركام الخشن على مقاومة الضغط للخرسانة:

قوية الضغط للعينات التجريبية للخرسانة النفاذه عند 7 أيام موضحة في الشكل (5)، وقوية الضغط عند 28 يوم للخرسانة النفاذه موضحة في الشكل (6).




الشكل (5): قوية الضغط عند 7 أيام لكل الخلطات الخرسانية (A,B,C,D,E)



الشكل (6): قوة الضغط عند 28 يوم لكل الخلطات الخرسانية (A,B,C,D,E)

3.3.5. تأثير تدرج الركام الخشن على امتصاص للخلطات الخرسانية:


يظهر تأثير التدرج الخشن للركام على امتصاص الخلطات الخرسانية في الشكل رقم (7) لكل مجموعة.



الشكل (7): نسبة امتصاص الماء لكل خلطات الخرسانة

4.3.5. تأثير تدرج الركام الخشن على كثافة خلطات الخرسانة:


تقل كثافة الخرسانة مع زيادة نسبة الفراغ بسبب زيادة حجم الركام الخشن. وتظهر كثافة الخلطات الخرسانية في الحالة الطازجة والمتصلاة في الشكل (8).




الشكل (8): كثافة الخرسانة (الطازجة والمتصدة)

5.3.5 نتائج اختبار معدل التسرب:

نتائج اختبارات معدل التسرب للخلطات الخرسانية في البرنامج التجاريبي تبين إظهار تأثير تدرج الرکام الخشن على معدل التسرب. ولوحظ أن قيمة معدل التسرب يزداد مع زيادة حجم الرکام المستخدم في الخلطات الخرسانية كما موضحة في الشكل (9). والشكل (10) يوضح منحنى العلاقة بين قوة الضغط لمدة 28 يوم ومعدل التسرب لكل المجاميع.




الشكل (9): العلاقة بين معدل التسرب وندرج الرکام الخشن



الشكل (10): منحنى العلاقة بين قوه الضغط لمدة 28 يوم ومعدل التسرب لكل المجاميع

6.3.5. تأثير المسامية على قوه الضغط عند 28 يوم ومعدل التسرب:

يمكن مشاهدة تأثير مسامية الخلطات الخرسانية على قوه الضغط عند 28 يوم في الشكل (11). ومن الواضح أن قوه الضغط للخرسانة المتصلة تتناقص مع زيادة المسامية بسبب زيادة حجم الركام.



الشكل (11): العلاقة بين قوه الضغط عند 28 يوم والمسامية

6. مناقشة النتائج والاستنتاجات:

في هذا البحث تم استخدام أحجام مختلفة من تدرج الركام الخشن للحصول على تدرج مثالي للخلطة. أظهرت نتائج المكعبات الخرسانية أن زيادة حجم الركام أدى إلى انخفاض في قوة الضغط نتيجة لزيادة نسبة الفراغات في الخرسانة النفاذه وتم اختبار قوة الضغط عند 7 أيام لجميع الخلطات وللحظ ان المجموعة (E) (4.75-19) مم مثل نقطة توازن ممتازة بين القوة ومعدل التسرب وصلت قوة الضغط 10.71 MPa وهي الأعلى بين المجاميع، وكان متوسط قوة الضغط عند 28 يوماً للمجموعة (E) 12.01 MPa وهي الأعلى مقارنة بالأحجام التدرجات الأخرى بسبب وجود أحجام ركام أصغر في الخليط ولكن هذا أثر على معدل التسرب الذي لوحظ أنه 36474 mm/hr نتيجة لانخفاض نسبة الفراغات في الخرسانة. كانت نسب الامتصاص للخرسانة النفاذه 1.31% وهي منخفضة جداً مقارنة بالخرسانة العادي التي تصل فيها نسبة الامتصاص من 0% إلى 5% بسبب زيادة محتوى الأسمنت في الخليط، فعجينة الأسمنت تزيد من التلاصق بين حبيبات الركام، إضافة إلى أنه سيملاً بعض الفراغات الموجودة مما يقلل من حجم الفجوات الموجودة في الكثلة الخرسانية؛ وبالتالي نقل نسبة الامتصاص، لوحظ أيضاً أن الكثافة هي الأعلى بين مختلف المجاميع حيث بلغت 1912 kg/m³ بسبب أحجام الركام الأصغر الموجودة في التدرج مما أدى إلى انخفاض الفراغات عند مقارنتها بالدرجات الأخرى التي تم اختبارها، وقد أثر هذا أيضاً على المسامية التي لوحظ أنها الأقل عند 18.43% عند مقارنتها بالعينات الأخرى. هذا التحليل يتوافق تماماً مع المبادئ الهندسية للخرسانة النفاذه، حيث يكون هناك دائماً مفاضلة بين خصائص القوة ومعدل التسرب. إن اختيار التدرج المناسب يعتمد على المتطلبات الأساسية لأي مشروع. لقد حصلت معظم الأبحاث السابقة على مسامية في حدود 15-25% ومعدل تسرب 41910 mm/hr وقوة ضغط من 5.6 MPa إلى 21MPa بعد 28 يوماً من المعالجة، وهذا يوضح أن هناك علاقة بين تدرج الركام وقوة الضغط والكثافة ومعدل التسرب والمسامية كلها عوامل مهمة في إنتاج الخرسانة النفاذه.

7. التوصيات:

على ضوء نتائج هذا البحث تم التوصل إلى التوصيات التالية:

7.1. التوصيات التطبيقية (للمهندسين وصناع القرار في ليبيا):

بناءً على نتائج البحث، نوصي بالتطبيقات العملية الآتية:

1. تطبيقات في مجال إدارة مياه الأمطار:

أ- أرصفة ومرات المشاة: استخدام الخرسانة النفاذه في الأرصفة يساهم في:

- التخلص الفوري من مياه الأمطار، مما يقلل من تشكّل البرك وانزلاق المشاة.

- تغذية المياه الجوفية بدلاً من فقدانها في شبكات الصرف.
 - تخفيض الحمل على شبكات الصرف الصحي في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي.
- ب- **مواقف السيارات:** تعتبر مواقف السيارات من أفضل التطبيقات لهذا النوع من الخرسانة، حيث تسمح بتسرب مياه الأمطار مباشرة إلى التربة، مما يلغي الحاجة لتصميم قنوات صرف سطحية معقدة.

2. تطبيقات في المجالات الحضرية والزراعية:

- أ- **الأرصفة الجانبية للطرق:** يمكن استخدامها كطبقة للأرصفة الجانبية لتقليل الجريان السطحي من الطرق السريعة.
- ب- **أراضيات الحدائق العامة والمنتزهات:** تسمح بتسرب مياه الري والأمطار إلى جذور الأشجار مباشرة، مما يحافظ على رطوبة التربة ويقلل استهلاك المياه.
- ج- **مواقف العربات في الأسواق والمجمعات التجارية:** للمساعدة في إدارة المياه بشكل فعال في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

3. توصيات تصميمية وتنفيذية:

- أ- **تطوير مواصفة قياسية ليبية:** الاعتماد على نتائج البحث وضع مواصفة ليبية لتصميم وتنفيذ الخرسانة النفاذه، تأخذ في الاعتبار خواص الركام المحلي والظروف المناخية.
- ب- **نشر الوعي التقني:** عقد ورش عمل للمهندسين والمقاولين لشرح مزايا ومحددات واستخدامات الخرسانة النفاذه وأليات تنفيذها بشكل صحيح.

7.2. التوصيات البحثية المستقبلية (للباحثين والأكاديميين):

لتوضيع نطاق المعرفة المستقادة من هذا البحث، نوصي بالاتجاهات البحثية المستقبلية الآتية:

1. دراسة تأثير المواد المضافة (Admixtures):

- **الملدنت فانقة التأثير (Superplasticizers):** دراسة تأثير هذه المواد على تحسين قابلية تشغيل الخرسانة النفاذه دون التأثير سلباً على نسبة الفراغات ومعدل التسرب.

2. التعمق في دراسة خواص الركام المحلي:

- أ- تأثير شكل وحجم الركام المستخدم على إنتاج الخرسانة النفاذه

بـ- دراسة استخدام أنواع بديلة من الركام المعاد تدويره من مخلفات البناء والتشييد، لتقديم جدواه من الناحية البيئية والهندسية.

جـ- تأثير الغبار الناعم الملتصق بالركام على أداء الخرسانة النفاذه، ومحاوله إيجاد معالجات مثلى للركام قبل الاستخدام.

3. دراسات الأداء طويل المدى والمتنانة:

▪ مقاومة الإنسداد: دراسة مدى تعرض الخرسانة النفاذه للإنسداد بالغبار والأتربة في الجو الليبي، وتطوير طرق صيانة فعالة (مثل الكنس بالمكنسة أو الغسيل بالضغط).

4. دراسات اقتصادية:

▪ دراسة الجدوى الاقتصادية: حساب التكلفة الكاملة (بداية وتشغيل وصيانة) لمشاريع الخرسانة النفاذه مقارنة بالحلول التقليدية في السياق الليبي.

8. المراجع:

- Chandrappa, A. & Biligiri, P. (2017), “Flexural-fatigue characteristics of pervious concrete: Statistical distributions and model development,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 153, pp. 1–15.
- Pervious Concrete Pavements Paul D.Tennis, Michael L. Leming & David J. Akers (2004).
- Ibrahim, A., Razak, A.& Abutaha, F. (2017), “Strength and abrasion resistance of palm oil clinker pervious concrete under different curing method,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 147, pp. 576–587.
- Sahraiyanjahromi, F.& Mosaberpanah, M. (2018), “Survey of sustainable criteria on building design,” vol. 1, no. 1, pp. 30–36.
- Joshaghani, A., Ramezanianpour, A., Ataei, O.& Golroo, A. (2015), “Optimizing pervious concrete pavement mixture design by using the Taguchi method,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 101, pp. 317–325.
- Lian, C., Zhuge, Y.& Beecham, S. (2011), “The relationship between porosity and strength for porous concrete,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 25, no. 11, pp. 4294–4298.
- Hanh, D., Sebaibi, N., Boutouil, M., Leleyter, L.& Baraud, F. (2014), “A modified method for the design of pervious concrete mix,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 73, pp. 271–282.
- Hanh, D., Boutouil, M. Sebaibi, N., Baraud, F. & Leleyter, L. (2017), “Durability of pervious concrete using crushed seashells,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 135, pp. 137–150.
- Zhong, R.& Wille, K. (2015), “Material design and characterization of high-performance pervious concrete,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 98, pp. 51–60.